

## vectaplan 9/9

## H5560-xxxx

<b>Trägergewirke/Trägergewebe</b> base fabric/knitted base fabric	(DIN EN ISO 2076)	100% Polyester
<b>Beschichtungsmaterial</b> coating material		PVC
<b>Flächengewicht</b> total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 680 g/m <sup>2</sup> approx. 20 oz/yd <sup>2</sup>
<b>Produktionsbreite</b> production width		bis 320 cm up to 126 inch
<b>Höchstzugkraft (K/S)</b> tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	3.300/3.300 N/5cm 377/377 lbs/inch
<b>Weiterreißfestigkeit (K/S)</b> tear resistance (W/F)	(DIN 53363)	380/370 N 85/83 lbs
<b>Schweißnahthaftung</b> welding adhesion	(IVK 3.13)	120 N/5cm 14 lbs/inch
<b>Knickbeständigkeit</b> flex resistance	(DIN 53359 A)	mind. 100.000 Knickungen at least 100.000 bends
<b>Temperaturbeständigkeit</b> temperature resistance	(DIN EN1876-1)	-30° - +70°C -22°F - 158 °F
<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	(ISO 105 B02)	7-8
<b>Brennverhalten</b> flame retardancy	(ISO 3795)	max. 100 mm/min max. 3.9 inch/min
<b>Eigenschaften</b> properties		glänzende Speziallackierung high gloss finish

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.